

产品质量监督抽查实施细则

2025 年新疆生产建设兵团第十师农用地膜 产品质量监督抽查实施细则

2025-02- 发布

2025-02- 实施

新疆生产建设兵团第十师市场监督管理局

2025年新疆生产建设兵团第十师农用地膜 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

农用地膜在生产领域抽样。在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

农用地膜：在待销的合格产品中随机抽取2卷农用地膜，将抽取到的两卷农用地膜去掉外层10米后，从每卷各取一块，将两块农用地膜按编号1、2号标明。1号农用地膜签封标明为检验样品，2号农用地膜签封标明为备用样品，1、2号取样长度为4米。

2 检验依据

检验项目、检验方法见表1、2。

表1 GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、检验方法

序号	检验项目		检验方法
1	厚度偏差	平均厚度偏差	GB 13735-2017
		厚度极限偏差	GB/T 6672-2001
2	力学性能	拉伸负荷（纵、横向） 断裂标称应变（纵、横向）	GB 13735-2017 GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
		直角撕裂负荷 ^a （纵、横向）	GB 13735-2017 QB/T 1130-1991
^a 采用单片试样。			

表2 DB65 3189-2014 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、检验方法

序号	检验项目		检验方法
1	厚度偏差	平均厚度偏差	DB65 3189-2014 GB/T 6672-2001
		厚度极限偏差	
2	物理机械性能	拉伸负荷（纵、横） 断裂标称应变（纵、横）	DB65 3189-2014 GB/T 1040.3-2006
		直角撕裂负荷 ^a （纵、横）	
^a 采用单片试样。			

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

DB65 3189-2014 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
